

**GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA ESTRUSO**

FULL BODY PORCELAIN EXTRUDED

**GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA**

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE

**GRES PORCELLANATO SMALTATO**

GLAZED PORCELAIN STONEWARE

# Maxiwood Maxiwood Living

ORIGINAL DESIGN IN 2 SURFACES

**ITALGRANITI GROUP**



**IMPRONTA CERAMICHE**



**ITALGRANITI**

UN'ESCLUSIVA E RAFFINATA INTERPRETAZIONE DEL LEGNO: L'ECCELLENZA DI UN DESIGN ORIGINALE, UNO STILE SOFISTICATO E ACCOGLIENTE.

# Maxiwood

ORIGINAL DESIGN IN 2 SURFACES

# Maxiwood Living



An exclusive, exquisite interpretation of wood: the excellence of an original design and a sophisticated, attractive style.

Eine exklusive und raffinierte Interpretation von Holz: Die Exzellenz eines originellen Designs, ein raffinierter und behaglicher Stil.

Une interprétation exclusive et raffinée du bois : l'excellence d'un design original, un style à la fois sophistiqué et accueillant.

Una exclusiva y elegante interpretación de la madera: la excelencia de un diseño original, un estilo sofisticado y acogedor.

Изысканная и эксклюзивная интерпретация поверхности дерева: превосходство оригинального дизайна и утонченного стиля с элементом домашнего уюта.

# Maxiwood

naturale/matte




**20x180**



**20x120**



**22,5x90**



**15x90**

MAXIWOOD È UNA FINITURA ELEGANTEMENTE SATINATA: IL FEELING DEL LEGNO NATURALE CON PRESTAZIONI TECNICHE DI ALTO LIVELLO, E UNA MAXI-GAMMA DI FORMATI.

Maxiwood is an elegantly satin-touch finish: the feeling of natural wood with top-class technical performance, and a huge range of sizes.

Maxiwood ist eine elegant satinierte Oberflächenstruktur: Das Gefühl von natürlichem Holz mit gehobenen technischen Leistungen und eine Maxi-Formateauswahl.

Maxiwood est une finition élégamment satinée : la sensation du bois naturel avec des performances techniques de haut niveau et une très vaste gamme de formats.

Maxiwood es un acabado elegantemente satinado: la sensación de la madera natural con prestaciones técnicas de gran nivel y una enorme gama de formatos.

Maxiwood – элегантно и матово я отделка : максимум льное ощущение и натур льного дерев с техническими пок з телями высокого уровня и максимум ммой форм тов.

# Maxiwood Living

lappato/honed



**22,5x90**



**15x90**

PREZIOSA E BRILLANTE, LA SUPERFICIE MAXIWOOD LIVING È OTTENUTA TRAMITE UNA PARTICOLARE LAVORAZIONE DI LAPPATURA MECCANICA, CHE CREA ELEGANTI RIFLESSI DI LUCE.

Bright and beautiful, the Maxiwood Living surface is produced by a special mechanical honing procedure and gleams elegantly in the light.

Die kostbare und glänzende Oberfläche von Maxiwood Living wird durch eine besondere mechanische Läppung erzielt, die elegante Lichtreflexe bildet.

Raffinée et brillante, la surface Maxiwood Living est obtenue à l'issue d'une opération particulière d'adoucissement mécanique qui crée d'élégants reflets de lumière.

Preciosa y brillante, la superficie Maxiwood Living se obtiene mediante un trabajo especial de pulido mecánico, que crea elegantes reflejos de luz.

Дргоценн я и блестящ я, поверхность Maxiwood Living получен в процессе механической полировки, создающей элегантные отблески свет .



# Noce Oro

distinctive/restaurant



---

LA RICERCA HA CREATO UN'ESTETICA  
DAVVERO SPECIALE E UNA PERSONA-  
LITÀ INCONFONDIBILE, CHE SI ESALTA  
NEGLI SPAZI AMPI DEI LOCALI PUBBLICI.



# Maxiwood 20x180

Research has created a truly special look and a unique personality, that expresses all its potential in the large spaces of public premises.

Die Forschung hat für eine wirklich spezielle Ästhetik und eine unverkennbare Persönlichkeit gesorgt, die sich in den großzügigen Räumen öffentlicher Lokale voll entfalten.

Les recherches menées ont permis de créer une esthétique vraiment spéciale et une personnalité à nulle autre pareille, mise en valeur dans les grands espaces publics.

La búsqueda de este efecto ha creado una estética realmente especial y una personalidad inconfundible, que destaca aún más en los espacios amplios de locales públicos.

В ходе исследований создана особая эстетика и своеобразная индивидуальность, которая хорошо просматривается в больших общественных пространствах.





# Betulla Avorio

modern colors/kitchen





# Maxiwood 20x120



Rovere Bianco    Palissandro Grigio    Betulla Avorio    Noce Oro

COLORI MODERNI, ORIGINALI, MIXABILI:  
PERFETTI COME PAVIMENTI E RIVESTI-  
MENTI DI AMBIENTI CONTEMPORANEI,  
DAL MOOD ASSOLUTAMENTE CHIC.

Modern, original, mixable colours: perfect as floor and wall coverings for contemporary interiors, with an absolutely chic mood.

Moderne, originelle, mischbare Farben: perfekt als Boden- und Wandbeläge zeitgenössischer Bereiche mit einem absolut schicken Mood.

Couleurs modernes, originales et variables les unes aux autres : idéales comme revêtement de sol et revêtement mural au sein d'espaces contemporains à l'esprit résolument chic.

Colores modernos, originales, combinables: perfectos como pavimentos y revestimientos de ambientes contemporáneos, con una atmósfera absolutamente chic.

Цвета в 12 мм включают современные, оригинальные и совместимые друг с другом решения: превосходные в качестве напольной и стеновой облицовки в современных пространствах, создающих настроение «ШИК».







# Palissandro Grigio

Maxisize/bedroom

Maxiwood 20x180

20x180

IL FORMATO 20X180 RAPPRESENTA UN RISULTATO STRAORDINARIO PER BELLEZZA E TECNOLOGIA, SUPERANDO I CONFINI DEL GRES PORCELLANATO INDUSTRIALE PER AVVICINARSI AI PAVIMENTI PIÙ ESCLUSIVI E PREGIATI.

The 20x180 size is extraordinarily lovely and impressively high-tech, pushing back the frontiers of industrial porcelain stoneware to equal the most exclusive, luxurious flooring materials.

Das Format 20x180 ist ein außerordentliches Ergebnis der Schönheit und Technologie, das die Grenzen von industriellem Feinsteinzeug überschreitet, um den exklusiveren und kostbaren Böden zu gleichen.

Le format 20x180 constitue un résultat exceptionnel au plan esthétique et technologique, il repousse les limites du grès cérame industriel et s'approche des revêtements de sol les plus exclusifs et élégants.

El formato 20x180 representa un resultado extraordinario por su belleza y tecnología, superando los límites del gres porcelánico industrial para acercarse a los pavimentos más exclusivos y preciados.

Формат 20x180 представляет удивительный по красоте и технологии результат, превосходящий границы возможностей промышленного керамического гранита, приближающийся к эксклюзивным блеском городным видом мраморной облицовки.





# mixed sizes

## Maxiwood 22,5x90/15x90

La posa combinata di due formati, entrambi con lunghezza di 90 cm, apporta al pavimento dinamismo e autenticità. La parete è valorizzata dal rivestimento a contrasto.

Laying a combination of two sizes, both 90 cm long, gives the floor a special verve and authenticity. The contrasting wall covering provides added prestige.

Die kombinierte Verlegung von zwei Formaten, die beide 90 cm lang sind, verleiht dem Boden eine dynamische und authentische Wirkung. Die Wand wird von der kontrastbildenden Verkleidung in den Vordergrund gehoben.

La pose qui combine les deux formats, tous deux d'une longueur de 90 cm, confère au sol des qualités de dynamisme et d'authenticité. Le mur est mis en valeur par le revêtement en contraste.

La colocación combinada de dos formatos, los dos con una longitud de 90 cm, aporta al pavimento dinamismo y autenticidad. La pared aumenta su valor con el revestimiento en contraste.

Комбинируя два формата, оба с длиной 90 см, придает облицовке пола достоверность и динамизм. Стенка усиливается контрастным покрытием.





# Maxiwood Living

lappato/honed



22,5x90



15x90



# Noce Oro natural variation/living

Maxiwood Living 22,5x90 / 15x90

**Ciascuna doga è diversa da tutte le altre, per mix cromatico e venature. Alta tecnologia e cura progettuale assicurano equilibrio e bellezza dell'insieme.**

Each board is different from all the others in its colour mix and vein patterning. State-of-the-art technology and meticulous design ensure a lovely, balanced result.

Jede Diele unterscheidet sich von allen anderen durch ihre Farbmischung und Äderungen. Hohe Technologie und ein gepflegtes Projekt sichern Gleichgewicht und ein schönes Gesamtbild.

Toutes les lattes sont différentes les unes des autres et assurent ainsi mix chromatique et diversité de veinures. Haute technologie et conception soignée dans les moindres détails offrent à l'ensemble des gages d'équilibre et de beauté.

Cada listón es diferente, para crear combinaciones cromáticas y veteados. La alta tecnología y el cuidado en el diseño aseguran equilibrio y belleza al conjunto.

К жд я пл нк уник льн по хром тическому миксу и конфигу р ции вен. Высок я технология и проектн я точность обеспечив ют кр соту и р вновесие единого целого.



# Rovere Bianco

brilliant/living

**Maxiwood** Living 15x90

---

MAXIWOOD LIVING PROPONE UN'ELEGANTISSIMA SUPERFICIE BRILLANTE, PER VESTIRE AMBIENTI DI PRESTIGIO CON LUMINOSA NATURALITÀ.

---

Maxiwood living offers an extremely elegant shining surface, for decorating prestige interiors with a natural brightness.

Maxiwood Living bietet eine höchst elegante glänzende Oberfläche, die prestigereiche Räume mit natürlicher Helligkeit kleidet.

Maxiwood living propose une très élégante surface brillante pour le revêtement d'espaces de prestige en y diffusant un naturel tout en luminosité.

Maxiwood living propone una elegantísima superficie brillante, para vestir ambientes de prestigio con luminosa naturalidad.

Maxiwood living предст вляет элэг нтную блестящую поверхность ценных пород дерев для облицовки престижных простр нств яркими кр ск ми природы.



# Palissandro Grigio

styled/living

Maxiwood Living 22,5x90/15x90

IL LOOK RAFFINATO DEL PAVIMENTO MAXIWOOD LIVING SI ARMONIZZA CON FACILITÀ IN QUALSIASI CONTESTO STILISTICO: DAL CONTEMPORANEO AL MINIMAL, DAL CLASSICO-ELEGANTE AL LUXURY DI ALTO PROFILO.

The refined look of the Maxiwood Living floor tiles fits easily into any stylistic context: from the contemporary to the minimal, from the classical-elegant to high-profile luxury.

Der raffinierte Look des Bodens Maxiwood Living spielt sich leicht in jeden stilistischen Rahmen: von zeitgenössisch bis minimalistisch, von klassisch-elegant bis hochrangig luxuriös.

Le look raffiné du sol Maxiwood Living s'intègre harmonieusement et aisément à tout contexte stylistique : du style contemporain au style minimaliste, du classique-élégant au luxe le plus accompli.

El estilo elegante del pavimento Maxiwood Living se armoniza con facilidad con cualquier estilo: del contemporáneo al minimalista, del clásico-elegante al lujoso de un perfil más elevado.

Изысканный образ пола из облицовки Maxiwood Living легко гармонизируется в любом стилистическом контексте: от современного минималистского подхода до элитного классического стиля и высокопрофильной роскоши.





# Betulla Aavorio

splendid/living

**Maxiwood** Living  
22,5x90 / 15x90

IL PAVIMENTO MAXIWOOD LIVING HA LA CAPACITÀ DI RENDERE SPLENDIDO E PRESTIGIOSO QUALSIASI AMBIENTE, CREANDO AL CONTEMPO UN'ATMOSFERA ACCOGLIENTE E CALDA.

The Maxiwood Living floor tiles can bring splendour and prestige to any interior, while simultaneously creating a warm, welcoming atmosphere.

Der Boden Maxiwood Living ist in der Lage, jeden Bereich wunderschön und prestigereich zu gestalten und zugleich eine behagliche und warme Atmosphäre zu schaffen.

Le sol Maxiwood Living confère une dimension splendide et prestigieuse à tout espace, tout en créant dans le même temps une atmosphère accueillante et chaleureuse.

El pavimento Maxiwood Living tiene la capacidad de convertir en espléndido y prestigioso cualquier ambiente, creando al mismo tiempo una atmósfera acogedora y cálida.

Н польн я облицовк Maxiwood Living имеет возможность укр сить блестящим великолепием и сдел ть престижным любое простр нство, созд в я, в то же время, тёплую и уютную тмосферу.



# Intreccio C

prestige/living

Maxiwood Living 59,5x59,5



BETULLA  
AVORIO



NOCE  
ORO





# Intreccio F

high-class/living

Maxiwood Living 59,5x59,5



Intreccio C



Intreccio F

IL MODULO DECORATIVO INTRECCIO RIPRODUCE CON ASSOLUTO REALISMO IL RAFFINATO DISEGNO DI UNA MARQUETERIE AD INTARSIO. PROPOSTO IN DUE COLORAZIONI: **C** (TONALITÀ CALDE), **F** (TONALITÀ FREDDE).

The Intreccio decorative module reproduces the refined patterning of inlaid marquetry with absolute realism. It is available in two colour schemes: C (warm shades) - F (cold shades).

Das Dekormodul Intreccio bildet das raffinierte Design einer Intarsien-Marqueterie absolut realistisch nach. In zwei Farben erhältlich: C (warme Farbtöne) - F (kalte Farbtöne).

Le module décoratif Intreccio reproduit à la perfection le design raffiné d'une marqueterie. Il est proposé dans deux couleurs : C (teintes chaudes) - F (teintes froides).

El módulo decorativo Intreccio reproduce con gran realismo el sofisticado diseño de la marquetería. Propuesto en dos colores: C (tonalidades cálidas) - F (tonalidades frías).

Декоративный модуль Intreccio абсолютно реалистично воспроизводит изысканный узор резной деревянной мозаики в двух цветовых вариантах: C (тёплые тональности) - F (холодные тональности).



# CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

LEED È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIO, PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI EDIFICI SOSTENIBILI AD ALTE PRESTAZIONI; PROMUOVE UN SISTEMA DI PROGETTAZIONE INTEGRATA CHE RIGUARDA L'INTERO EDIFICIO.

È SVILUPPATO DALL' U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) ASSOCIAZIONE CHE FORNISCE UN APPROCCIO GLOBALE ALLA SOSTENIBILITÀ DANDO UN RICONOSCIMENTO ALLE PERFORMANCE VIRTUOSE IN AREE CHIAVE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE.

IL SISTEMA SI BASA SULL'ATTRIBUZIONE DI CREDITI PER CIASCUNO DEI REQUISITI CARATTERIZZANTI LA SOSTENIBILITÀ DELL'EDIFICIO. DALLA SOMMA DEI CREDITI DERIVA IL LIVELLO DI CERTIFICAZIONE OTTENUTO.

L'ENTE DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE BUREAU VERITAS ATTESTA LA QUANTITÀ DI MATERIALE RICICLATO PRE/POST CONSUMER NELLE COLLEZIONI PRODOTTE DALL'AZIENDA.



## LEED Certification.

LEED is a voluntary certification system for the design, construction and operation of high-performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that covers the whole building. It has been developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association that provides a global approach to sustainability by rewarding virtuous practice in key areas of human and environmental health. The system is based on the award of credits for each aspect of the building's sustainability. The level of certification achieved depends on the sum of the credits awarded. The Bureau Veritas international certification body guarantees the quantity of pre/post consumer recycled material used in the company's collections.

## LEED-Zertifizierung.

LEED ist ein freiwilliges Zertifizierungssystem für die Planung, den Bau und die Verwaltung umweltgerechter Hochleistungsgebäude; es fördert ein für das gesamte Gebäude integriertes Planungssystem. Es wurde entwickelt vom U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), ein Verband, der ein globales Nachhaltigkeitsdenken vertritt und tugendhafte Leistungen in Schlüsselbereichen der Gesundheit von Mensch und Umwelt auszeichnet. Das System baut auf der Zuteilung von Krediten für jede der charakterisierenden Eigenschaften der Nachhaltigkeit auf. Aus der Summe der Kredite ergibt sich das erzielte Zertifizierungsniveau. Die internationale Zertifizierungsstelle Bureau Veritas bescheinigt, wie viel vor/nach dem Verbraucher rezykliertes Material in den vom Unternehmen produzierten Kollektionen enthalten ist.

## Certification LEED.

LEED est un système de certification volontaire qui s'applique à la conception, la construction et la gestion d'édifices à hautes performances en termes de développement durable; il s'agit de promouvoir un système de conception intégrée qui prend en compte l'intégralité de l'édifice. Il a été développé par le U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), une association qui promeut une approche globale du développement durable en accordant une reconnaissance aux performances vertueuses en termes de santé publique et d'environnement. Le système repose sur l'attribution de crédits à chacun des standards requis qui définissent l'édifice dans une optique de développement durable. La somme de ces crédits produit le niveau de certification obtenu. L'organisme de certification internationale, en l'occurrence Bureau Veritas, atteste la quantité de matériau recyclé, avant et après consommation, dans les collections produites par l'entreprise.

## Certificación LEED.

LEED es un sistema de certificación voluntario, para el diseño, construcción y gestión de edificios sostenibles de altas prestaciones; promueve un sistema de diseño integrado con respecto a todo el edificio. La ha desarrollado la asociación U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), que ofrece como enfoque global la sostenibilidad, manifestando su reconocimiento por las actuaciones virtuosas en áreas clave de la salud humana y la protección medioambiental. El sistema se basa en la atribución de créditos para cada uno de los requisitos que caracterizan la sostenibilidad del edificio. A partir de la suma de los créditos se obtiene el nivel de certificación obtenido. El Ente de certificación internacional Bureau Veritas certifica la cantidad de material reciclado antes y después del consumo, en las colecciones que fabrica la empresa.

## Сертификция LEED.

LEED – это систем добровольной сертификации для проектирования, строительства и эксплуатации зданий высокими требованиями совместности; продвижения системы интегрированного проектирования, которое относится ко всему зданию. Это инициатива U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) – союза компаний, с помощью глобального подхода к совместности, отмечая виртуозное исполнение в ключевых областях здоровья человека и окружающей среды. Системы интегрированного получения кредитов для каждого из элементов, характеризующих совместность здания. Из суммы кредитов складывается уровень полученной сертификации. Международная сертификационная организация Bureau Veritas удостоверяет качество материалов из вторичного сырья в коллекциях производителя.

# PUNTI OTTENIBILI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE LEED.

POTENTIAL LEED CERTIFICATION POINTS / FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG ERZIELBARE PUNKTZAHL / POINTS OBTENUS AUX FINS DE LA CERTIFICATION LEED / PUNTOS A CONSEGUIR PARA LA CERTIFICACIÓN LEED / ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ LEED

1	USO DI MATERIALI RICICLATI UTILIZZARE MATERIALI RICICLATI PRECONSUMER E POSTCONSUMER CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	MATERIAL AND RESOURCES USING PRECONSUMER AND POSTCONSUMER RECYCLED MATERIALS HELPS TO WIN LEED CREDITS.	PUNTI CREDIT
MR - C - 4.1	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1
MR - C - 4.2	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

2	MATERIALI REGIONALI UTILIZZARE MATERIALI REGIONALI CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED SE IL LUOGO DEL PROGETTO SI TROVA ENTRO UN RAGGIO DI 500 miglia (804,5km) DAL LUOGO DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI CERAMICI.	MATERIAL AND RESOURCES REGIONAL MATERIALS THE UTILIZATION OF LOCAL RAW MATERIALS CONTRIBUTES TO THE ATTAINMENT OF LEED CREDITS WHENEVER THE FINAL PRODUCTS ARE MANUFACTURED WITHIN A 500 MILES RADIUS (804.5 KM) FROM THE RAW MATERIALS EXTRACTION AND PROCESSING SITES.	PUNTI CREDIT
MR5 - C - 5.1	10% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1
MR5 - C - 5.2	20% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

3	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO I COLORI PIÙ CHIARI DI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO A NON AUMENTARE LA TEMPERATURA DELLE ZONE URBANE RISPETTO A QUELLE EXTRAURBANE (EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO).	SUSTAINABLE SITES THE PALER COLOURS IN ITALGRANITI RANGES HELP TO PREVENT AN INCREASE IN THE TEMPERATURE OF URBAN COMPARED TO RURAL AREAS (THERMAL INSULATION EFFECT) .	PUNTI CREDIT
SS - C - 7.1	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE ESCLUSE	THERMAL INSULATION EFFECT: NOT INCLUDING ROOF AND COVERINGS	1
SS - C - 7.2	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE	THERMAL INSULATION EFFECT: ROOF AND COVERINGS	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

4	PERFORMANCE ENERGETICA MINIMA I PRODOTTI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ENERGETICA.	ENERGY AND ATMOSPHERE ITALGRANITI PRODUCTS HELP TO OPTIMISE ENERGY PERFORMANCE.	PUNTI CREDIT
EA - C - 1	OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICA	OPTIMISATION OF ENERGY PERFORMANCE	1

5	MATERIALI A BASSA EMISSIONE IL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI GARANTISCE UNA QUANTITÀ RIDOTTA DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC).	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY ITALGRANITI PORCELAIN TILES GUARANTEE A LOW LEVEL OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC).	PUNTI CREDIT
EQ - C - 4.2	MATERIALE A BASSA EMISSIONE	LOW EMISSION MATERIAL	1


6	INNOVAZIONE DEL PROGETTO LE COLLEZIONI DI ITALGRANITI CON IL MARCHIO DI ECCELLENZA AMBIENTALE ECOLABEL CONTRIBUISCONO ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	INNOVATION IN DESIGN THE ITALGRANITI COLLECTIONS THAT CARRY THE ECOLABEL MARK OF ENVIRONMENTAL EXCELLENCE HELP TO WIN LEED CREDITS.	PUNTI CREDIT
ID - C - 1.1-1.4	INNOVATION IN DESIGN	INNOVATION IN DESIGN	1 - 4

	PRODUCTS	MR CREDIT 4.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 4.2 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.2 MATERIAL AND RESOURCES	SS CREDI 7.1 SUSTAINABLE SITES	SS CREDI 7.2 SUSTAINABLE SITES	EA CREDIT 1 ENERGY AND ATMOSPHERE	EQ CREDIT 4.2 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY	ID CREDIT 1.1-1.4 INNOVATION IN DESIGN
MAXIWOOD	ROVERE BIANCO					•	•	•	•	
	PALISSANDRO GRIGIO							•	•	
	BETULLA AVORIO					•	•	•	•	
	NOCE ORO					•	•	•	•	
PRODUCTION SITE CERTIFICATIONS										



# Maxiwood

naturale/matte




**ROVERE BIANCO**  
*matte*



**PALISSANDRO GRIGIO**  
*matte*



**BETULLA AVORIO**  
*matte*



**NOCE ORO**  
*matte*

# Maxiwood Living

lappato/honed



**ROVERE BIANCO**  
*honed*



**PALISSANDRO GRIGIO**  
*honed*



**BETULLA AVORIO**  
*honed*



**NOCE ORO**  
*honed*



# Maxiwood

## \* GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA ESTRUSO

FULL BODY PORCELAIN EXTRUDED / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT STRANGGEZOGEN / GRES CERAME PLEIN MASSE ETIRE / GRES PORCELÁNICO A TODA MASA EXTRUSIONADO / ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELÁNICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



### ROVERE BIANCO



#### NATURALE RETTIFICATO \*

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x180

R10 / A+B

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

20x180 cm 8"x72" XW0182 SPESSORE 10 MM

20x120

R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

20x120 cm 8"x48" XW01EA SPESSORE 10 MM

22,5x90

22,5x90 cm 9"x36" XW01L13 SPESSORE 10 MM

15x90

15x90 cm 6"x36" XW01L5 SPESSORE 10 MM

# Maxiwood Living

## GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



### ROVERE BIANCO



\*\*

#### \*\* Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante

Gloss unit 90 / very glossy surface / Glanzheit 90 / sehr glänzende Oberfläche  
Unité de brillance 90 / surface très brillante / Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante  
Уровень блеск 90 / высоко - глянец в поверхность

UNITÀ DI BRILLANTEZZA GLOSS UNITS

22,5x90

22,5x90 cm 9"x36" XW01L14 SPESSORE 10 MM

15x90

15x90 cm 6"x36" XW01L9 SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

HONED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI 5

# Maxiwood

## \* GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA ESTRUSO


FULL BODY PORCELAIN EXTRUDED / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT STRANGGEZOGEN / GRES CERAME PLEIN MASSE ETIRE / GRES PORCELÁNICO A TODA MASA EXTRUSIONADO / ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELÁNICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



### PALISSANDRO GRIGIO



#### NATURALE RETTIFICATO \*

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x180

R10 / A+B

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

20x180 cm 8"x72" XW0482 SPESSORE 10 MM

20x120

R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

20x120 cm 8"x48" XW04EA SPESSORE 10 MM

22,5x90

22,5x90 cm 9"x36" XW04L13 SPESSORE 10 MM

15x90

15x90 cm 6"x36" XW04L5 SPESSORE 10 MM


# Maxiwood Living

## GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



### PALISSANDRO GRIGIO



\*\*

#### \*\* Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante

Gloss unit 90 / very glossy surface / Glanzheit 90 / sehr glänzende Oberfläche  
Unité de brillance 90 / surface très brillante / Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante  
Уровень блеск 90 / высоко - глянец в поверхность

UNITÀ DI BRILLANTEZZA GLOSS UNITS

22,5x90

22,5x90 cm 9"x36" XW04L14 SPESSORE 10 MM

15x90

15x90 cm 6"x36" XW04L9 SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

HONED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI 4



# Maxiwood

## \* GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA ESTRUSO

FULL BODY PORCELAIN EXTRUDED / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT STRANGGEZOGEN / GRES CERAME PLEIN MASSE ETIRE / GRES PORCELÁNICO A TODA MASA EXTRUSIONADO / ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELÁNICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



### BETULLA AVORIO



#### NATURALE RETTIFICATO \*

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x180

R10 / A+B

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

20x180 cm 8"x72" XW0282 SPESSORE 10 MM

20x120

R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

20x120 cm 8"x48" XW02EA SPESSORE 10 MM

22,5x90

22,5x90 cm 9"x36" XW02L13 SPESSORE 10 MM

15x90

15x90 cm 6"x36" XW02L5 SPESSORE 10 MM

# Maxiwood Living

## GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



### BETULLA AVORIO



PEI 5

GU \*\*

**GU \*\* Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante**  
Gloss unit 90 / very glossy surface / Glanzheit 90 / sehr glänzende Oberfläche  
Unité de brillance 90 / surface très brillante / Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante  
Уровень блеск 90 / высоко - глянец я поверхность

UNITÀ DI BRILLANTEZZA GLOSS UNITS

#### LAPPATO RETTIFICATO

HONED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

22,5x90

15x90

22,5x90 cm 9"x36" XW02L14 SPESSORE 10 MM

15x90 cm 6"x36" XW02L9 SPESSORE 10 MM

# Maxiwood

## \* GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA ESTRUSO

FULL BODY PORCELAIN EXTRUDED / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT STRANGGEZOGEN / GRES CERAME PLEIN MASSE ETIRE / GRES PORCELÁNICO A TODA MASA EXTRUSIONADO / ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELÁNICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



### NOCE ORO



#### NATURALE RETTIFICATO \*

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x180

R10 / A+B

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

20x180 cm 8"x72" XW0382 SPESSORE 10 MM

20x120

R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

20x120 cm 8"x48" XW03EA SPESSORE 10 MM

22,5x90

22,5x90 cm 9"x36" XW03L13 SPESSORE 10 MM

15x90

15x90 cm 6"x36" XW03L5 SPESSORE 10 MM

# Maxiwood Living

## GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



### NOCE ORO



PEI 4

GU \*\*

**GU \*\* Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante**  
Gloss unit 90 / very glossy surface / Glanzheit 90 / sehr glänzende Oberfläche  
Unité de brillance 90 / surface très brillante / Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante  
Уровень блеск 90 / высоко - глянец я поверхность

UNITÀ DI BRILLANTEZZA GLOSS UNITS

#### LAPPATO RETTIFICATO

HONED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

22,5x90

15x90

22,5x90 cm 9"x36" XW03L14 SPESSORE 10 MM

15x90 cm 6"x36" XW03L9 SPESSORE 10 MM



### LAPPATO RETTIFICATO


HONED RECTIFIED / ANPOLIERT KALIBRIERT / ADOUCI RECTIFIÉ / SEMI-PULIDO RECTIFICADO / ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

### INTRECCIO C LIVING



59,5x59,5 cm 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>" XW00C SPESSORE 10 MM

### INTRECCIO F LIVING



59,5x59,5 cm 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>" XW00F SPESSORE 10 MM

GU \*\*

PAVIMENTI ABBINABILI  
MATCHING FLOOR TILES

Betulla  
Avorio

Noce  
Oro

GU \*\*

Rovere  
Bianco

Palissandro  
Grigio



#### GU = GLOSS UNIT UNITA' DI BRILLANTEZZA

I valori vengono espressi in unità di brillantezza (GU GLOSS UNIT) e si riferiscono a una scala di brillantezza che varia da 0 (per la superficie molto opaca) a 100 (per la superficie molto lucida).

Nel nostro caso specifico:  
Valori > 80 = Superficie molto brillante  
30 < Valori > 60 = Superficie lucida

GU = GLOSS UNIT  
GLOSS UNIT

Values are in gloss units (GU) and refer to a gloss scale running from 0 (for very matte surfaces) to 100 (for very glossy surfaces).

In our specific case:  
Values > 80 = Very glossy surface  
30 < Values > 60 = Shiny surface

GU = GLOSS UNIT  
GLANZEINHEIT

Die Werte sind in Glanzeinheiten (GU gloss unit) ausgedrückt und beziehen sich auf eine Glanzskala, die von 0 (für sehr matte Oberflächen) bis 100 (für stark glänzende Oberflächen) reicht.

In unserem spezifischen Fall:  
Werte > 80 = Sehr glänzende Oberfläche  
30 < Werte > 60 = Glänzend-Oberfläche

GU = GLOSS UNIT  
UNITÉ DE BRILLANCE

Les valeurs sont exprimées en unité de brillance (GU gloss unit) et se réfèrent à une échelle de brillance qui varie de 0 (pour la surface la plus opaque) à 100 (pour la surface très brillante).

Dans le cas des présents produits :  
Valeurs > 80 = Surface très brillante  
30 < Valeurs > 60 = Surface brillante

GU = GLOSS UNIT  
UNIDAD DE BRILLO

Los valores se expresan en unidades de brillo (GU gloss unit) y se refieren a una escala de brillo que varía de 0 (para una superficie muy opaca) a 100 (para una superficie muy brillante).

En nuestro caso concreto:  
Valores > 80 = Superficie muy brillante  
30 < Valores > 60 = Superficie brillante

GU = GLOSS UNIT  
УРОВЕНЬ БЛЕСКА

Пок з тель выр ж ется в единиц х уровня блеск (GU gloss unit) и соответствует шк ле отр жения от 0 (для м товой поверхности) до 100 (для высоко - глянцево й поверхности).

В н ших конкретных случ ях:  
Пок з тель > 80 = высоко - глянец я поверхность  
30 < Пок з тель > 60 = Блестящ я поверхность



UNITÀ DI  
BRILLANTEZZA  
GLOSS UNITS

#### Unità di brillantezza 60 / Superficie lucida

Gloss unit 60 / Shiny surface  
Glanzeinheit 60 / Glänzend-Oberfläche  
Unité de brillance 60 / Surface brillante  
Unidad de brillo 60 / Superficie brillante  
Уровень блеск 60 / Блестящ я поверхность




UNITÀ DI  
BRILLANTEZZA  
GLOSS UNITS

#### Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante

Gloss unit 90 / Very glossy surface  
Glanzeinheit 90 / Sehr glänzende Oberfläche  
Unité de brillance 90 / Surface très brillante  
Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante  
Уровень блеск 90 / Высоко - глянец я поверхность

### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED / NATUR KALIBRIERT / NATUREL RECTIFIÉ / NATURAL RECTIFICADO / МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ




#### GRADONE CON TORO \*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING  
FLORENTINER STUFE  
NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBÉE  
ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO  
ТУПЕЛЬ С ФРИЗОМ

\* ASSEMBLATO / COUPLED  
ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ  
ASEMBLADO / В СБОРЕ

120x33x4 cm 48"x13"x1<sup>3/4</sup>" 1

XW0184	ROVERE BIANCO	<input type="checkbox"/>
XW0284	BETULLA AVORIO	<input type="checkbox"/>
XW0384	NOCE ORO	<input type="checkbox"/>
XW0484	PALISSANDRO GRIGIO	<input type="checkbox"/>




#### GRADONE CON TORO \*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING  
FLORENTINER STUFE  
NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBÉE  
ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO  
ТУПЕЛЬ С ФРИЗОМ

\* ASSEMBLATO / COUPLED  
ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ  
ASEMBLADO / В СБОРЕ

90x15x4 cm 36"x6"x1<sup>3/4</sup>" 4

XW01G1S	ROVERE BIANCO	<input type="checkbox"/>
XW02G1S	BETULLA AVORIO	<input type="checkbox"/>
XW03G1S	NOCE ORO	<input type="checkbox"/>
XW04G1S	PALISSANDRO GRIGIO	<input type="checkbox"/>




#### BATTISCOPA

SKIRTING  
SOCKEL  
PLINTHE  
ZOCALO  
ПЛИНТУС

7,5x90 cm 3"x36" 4

XW01B7	ROVERE BIANCO	<input type="checkbox"/>
XW02B7	BETULLA AVORIO	<input type="checkbox"/>
XW03B7	NOCE ORO	<input type="checkbox"/>
XW04B7	PALISSANDRO GRIGIO	<input type="checkbox"/>



#### SET BATTISCOPA PER SCALA DX E SX \*\*

STAIRCASE SKIRTING (DX -SX)  
TREPPENSOCKEL RECHTS - LINKS (DX -SX)  
SET PLINTHES POUR ESCALIER DROITES ET GAUCHES  
RODAPÍE PARA ESCALERA  
КОМПЛЕКТ ПЛИНТУСОВ ДЛЯ СТУПЕНИ ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ

\*\* FINITURA A BECCO DI CIVETTA  
ROUNDED EDGE FINISH  
AUSFÜHRUNG MIT ECKABRUNDUNG  
FINITION A BORD ARRONDI  
ACABADO CON CANTO  
РОМО-КРЮЧКОВАТАЯ ОТДЕЛКА: «BECCO DI CIVETTA»

DX 6SET


XW01BDX	ROVERE BIANCO	<input type="checkbox"/>
XW02BDX	BETULLA AVORIO	<input type="checkbox"/>
XW03BDX	NOCE ORO	<input type="checkbox"/>
XW04BDX	PALISSANDRO GRIGIO	<input type="checkbox"/>

SX 6SET

XW01BSX	ROVERE BIANCO	<input type="checkbox"/>
XW02BSX	BETULLA AVORIO	<input type="checkbox"/>
XW03BSX	NOCE ORO	<input type="checkbox"/>
XW04BSX	PALISSANDRO GRIGIO	<input type="checkbox"/>

### LAPPATO RETTIFICATO

HONED RECTIFIED / ANPOLIERT KALIBRIERT / ADOUCI RECTIFIÉ / SEMI-PULIDO RECTIFICADO / ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ




#### GRADONE CON TORO \*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING  
FLORENTINER STUFE  
NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBÉE  
ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO  
ТУПЕЛЬ С ФРИЗОМ

\* ASSEMBLATO / COUPLED  
ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ  
ASEMBLADO / В СБОРЕ

90x15x4 cm 36"x6"x1<sup>3/4</sup>" 4

XW01G1L	ROVERE BIANCO	<input type="checkbox"/>
XW02G1L	BETULLA AVORIO	<input type="checkbox"/>
XW03G1L	NOCE ORO	<input type="checkbox"/>
XW04G1L	PALISSANDRO GRIGIO	<input type="checkbox"/>



#### BATTISCOPA

SKIRTING  
SOCKEL  
PLINTHE  
ZOCALO  
ПЛИНТУС

7,5x90 cm 3"x36" 4

XW01B7L	ROVERE BIANCO	<input type="checkbox"/>
XW02B7L	BETULLA AVORIO	<input type="checkbox"/>
XW03B7L	NOCE ORO	<input type="checkbox"/>
XW04B7L	PALISSANDRO GRIGIO	<input type="checkbox"/>



# INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA

INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSCHEMEN UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ

## AVVERTENZE PER LA POSA.

PER OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO ESTETICO È FONDAMENTALE PRIMA DELLA POSA STENDERE A TERRA ALMENO 4 MQ DI PRODOTTO E VERIFICARE LA DISTRIBUZIONE DELL'EFFETTO CROMATICO.

- PER I FORMATI NATURALI NELLE POSE MODULARI SI CONSIGLIA UNA FUGA DI 3MM
- PER I FORMATI RETTIFICATI NELLA POSE MODULARI SI CONSIGLIA UNA FUGA DI 2MM

Note for laying the product.

To guarantee as attractive an end result as possible, it is essential to first spread out at least 4 metres of the product on the ground floor to check on the distribution of the colour effect.

- For modular installation of natural sizes, joints of 3 mm are recommended.
- For modular installation of edge-ground sizes, joints of 2 mm are recommended.

Hinweise für die Verlegung.

Um optimale ästhetische Ergebnisse zu erzielen, ist es grundwichtig, vor der Verlegung mindestens 4 m<sup>2</sup> Produkt auf dem Boden auszubreiten und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

- Für die natürlichen Formate wird bei modularen Verlegungen eine Fugenbreite von 3mm empfohlen.
- Für die scharfkantigen Formate wird bei modularen Verlegungen eine Fugenbreite von 2mm empfohlen.

Recommandations pour la pose.

Pour obtenir le meilleur résultat esthétique, il est essentiel, avant de procéder à la pose, d'étaler au sol au moins 4 mètres carrés de carreaux et de contrôler l'effet chromatique.

- Pour les formats naturels en pose modulaire, il est recommandé de réaliser des joints de 3 mm.
- Pour les formats rectifiés en pose modulaire, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm.

Advertencias para la colocación.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender en el suelo al menos 4 m<sup>2</sup> de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

- Para los formatos naturales en las colocaciones modulares se recomienda una junta de 3 mm
- Para los formatos rectificadas en las colocaciones modulares se recomienda una junta de 2 mm

Предупреждения по укладке.

Для получения лучших эстетических результатов необходимо перед укладкой предварительно положить к минимуму 4 кв.м. продукции для распределения хроматического эффекта.

- При модульной укладке форматов с натуральной кромкой рекомендуется шов 3 мм.
- При модульной укладке реktифицированных форматов рекомендуется шов 2 мм.

NEL CASO SI SCELGA LA POSA "A CORRERE" DEI PRODOTTI IN FORMATI RETTANGOLARI, SI CONSIGLIA DI SFALSARE IL LATO PIÙ LUNGO PER UN MASSIMO DI 30 CM SULLA LUNGHEZZA DEL PEZZO ADIACENTE.



When rectangular products are laid in "running bond" patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate "fortlaufend" verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 versetzt anzuordnen.

Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.

En caso de colocación "continua" de material con formatos rectangulares, se recomienda escalar el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.

При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плите.



# INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA

INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSCHEMEN UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ

## NORMA DI POSA E MANUTENZIONE SCARICABILE DAL SITO WWW.ITALGRANITIGROUP.COM


RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE - AVAILABLE FOR DOWNLOAD AT WWW.ITALGRANITIGROUP.COM

NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN - TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE WWW.ITALGRANITIGROUP.COM


VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN - ZUM HERUNTERLADEN VON DER WEBSITE WWW.ITALGRANITIGROUP.COM

NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO - PUEDE DESCARGARSE EN LA PÁGINA WWW.ITALGRANITIGROUP.COM Y MANTENIMIENTO


НОРМЫ УКЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ - ЗАГРУЖАЮТСЯ С САЙТА WWW.ITALGRANITIGROUP.COM



20x120 60%  
22,5x90 40%



20x120 60%  
15x90 40%




20x180 100%




# INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA


INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSCHEMEN UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ




15x90 100%



15x90 100%



22,5x90 60%  
15x90 40%



20x120 100%

## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA ESTRUSO (20X180)

FULL BODY PORCELAIN EXTRUDED / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT STRANGGEZOGEN / GRES CERAME PLEIN MASSE ETIRE' / GRES PORCELÁNICO A TODA MASA EXTRUSIONADO / ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СОТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con  $E_b \leq 0,5\%$



RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ANTISCIVOLO ANTISLIP	NATURALE ASTM A137.1 > 0,42 WET	RETTIFICATO RECTIFIED	MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
---	--	---	---	-------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODOLOGIA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGÍA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	REFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORME. STANDARDWERT REFERENCIA NORMA. ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKTWERTE. WERTER PRODUKT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.	
Dimensioni Dimensions		EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza e larghezza - Length and width Länge und Breite - Longueur et largeur - Longitud y anchura - Jinae i carnes</li> <li>Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur Espesor - толщина</li> <li>Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes Rectilineidad de los cantos max - прямолинейность углов</li> <li>Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - ортонгальность</li> <li>Planarità - Warpage - Ebenförligkeit Planarität - Planitud - плоскостность</li> <li>Aspetto - Surface quality</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>±1.0% (±2.0mm max)</li> <li>±10.0%</li> <li>±0.5%</li> <li>±1.0%</li> <li>c.c. ± 0.5% r.c. ± 0.5%</li> <li>95% min.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rettificato Rectified</li> <li>Conforme suitable for</li> <li>Conforme suitable for</li> </ul>
Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % всorption гoвoдoгoлoвeнe %		EN ISO 10545-3		$E_b \leq 0.5\%$	$E_b \leq 0.1\%$
Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность н изгиб		EN ISO 10545-4		min 28 N/mm <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий</li> <li>Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий</li> </ul>
Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Resistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к бр зивному воздействию		EN ISO 10545-6		max 275 mm <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий</li> </ul>
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического р расширения		EN ISO 10545-8		Valore dichiarato Declared value "Value declare" Valor declarado Angegabener Wert 3 являемый ПОК 3 Тель	5,9 MK <sup>-1</sup>
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Resistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепа д м темпер туры		EN ISO 10545-9		Conforme in base alla EN ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый</li> </ul>
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость		EN ISO 10545-12		Conforme in base alla EN ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый</li> </ul>
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistencia a des bases concentraciones d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентр циям кислот и щелочей		EN ISO 10545-13		Valore dichiarato Declared value "Value declare" Valor declarado Angegabener Wert 3 являемый ПОК 3 Тель	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый</li> </ul>
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistencia a des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к высоким концентр циям кислот и щелочей		EN ISO 10545-13		Valore dichiarato Declared value "Value declare" Valor declarado Angegabener Wert 3 являемый ПОК 3 Тель	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый</li> </ul>
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistencia aux prod chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продукт м и средств м для б соеване		EN ISO 10545-14		classe UB min. class UB min.	UA
Resistenza alle macchie di piastrelle Stain resistance of unglazed Fleckenbeständigkeit von unglasierten Résistance aux taches des carreaux Resistencia a las manchas del porcelánico устойчивость к обр зов нию пятен		EN ISO 10545-14		Valore dichiarato Declared value "Value declare" Valor declarado Angegabener Wert 3 являемый ПОК 3 Тель	Classe 5
Coefficiente di attrito (Scivolezza) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento коэффициент истир ния		DIN 51130 DIN 51097 D.M.236/ 89 B.C.R. ASTM C1028 ANSI A137.1 - 2012		A seconda delle destinazioni A seconda delle destinazioni $\mu > 0,40$ $\mu > 0,40$ $\geq 0,60$ -	R 10 - $\mu > 0,40$ $\mu > 0,40$ - -



# GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Eb ≤ 0,5%



RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ANTISIVOLO ANTISLIP	NATURALE ANSI A137.1 > 0,42 WET	RETTIFICATO RECTIFIED	MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS MÉTODOLÓGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	REFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS STANDARDWERTE REFERENCIA NORMA СОСЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALOR PRODUCTO ИЛЮСТРАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ														
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm</li> <li>Longueur et largeur - Longitud y anchura - размер и ширина</li> <li>Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщину</li> <li>Rettilineità spigoli - Linearity - Stärke - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectitudinad de los cantos max - прямоточность углов</li> <li>Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit</li> <li>Orthogonalité - Ortogonalidad - ортогональность</li> <li>Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit</li> <li>Planität - Planität - плоскостность</li> <li>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto</li> <li>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot</li> <li>Oberflächenbeschaffenheit: Procentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen</li> <li>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</li> <li>Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote</li> <li>внешний вид: процент приемлемой плитки в lote</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>7cm ≤ N &lt; 15cm (mm)</td> <td>N ≥ 15cm (mm)</td> </tr> <tr> <td>±0.9</td> <td>±0.6</td> </tr> <tr> <td>±0.5</td> <td>±0.5</td> </tr> <tr> <td>±0.75</td> <td>±1.5</td> </tr> <tr> <td>±0.75</td> <td>±2.0</td> </tr> <tr> <td>±0.75</td> <td>±2.0</td> </tr> <tr> <td>95% min.</td> <td>95% min.</td> </tr> </table>	7cm ≤ N < 15cm (mm)	N ≥ 15cm (mm)	±0.9	±0.6	±0.5	±0.5	±0.75	±1.5	±0.75	±2.0	±0.75	±2.0	95% min.	95% min.
			7cm ≤ N < 15cm (mm)	N ≥ 15cm (mm)													
±0.9	±0.6																
±0.5	±0.5																
±0.75	±1.5																
±0.75	±2.0																
±0.75	±2.0																
95% min.	95% min.																
Rettificato	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий																
Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3	E <sub>g</sub> ≤ 0,5%	medio / average / mitteltwert / моуена / медиа / средний E <sub>g</sub> ≤ 0,1%														
Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm <sup>2</sup> min.	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий														
Sforzo di rottura Breakage resistance Bruchlast Resistencia a la ruptura Resistencia a la ruptura ударные и скалки	EN ISO 10545-4	sp. >= 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий														
Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Resistencia a la abrasión profunda Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к бр. износу воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>2</sup> max.	medio / average / mitteltwert / моуена / медиа / средний < 150 mm <sup>2</sup>														
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Коэффициент термического р. расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value "Valor declare" "Valor declarado" "Angegebenen Wert" з явленый пок з тель	6,2 MK <sup>1</sup>														
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепад. д. м. темпер. тур	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результ. т. тест. в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistentes Resistentes устойчивый														
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistencia au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результ. т. тест. в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistentes Resistentes устойчивый														
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalis Устойчивость к низким концент. щелоч. кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value "Valor declare" "Valor declarado" "Angegebenen Wert" з явленый пок з тель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Resistentes Resistentes устойчивый														
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalis Устойчивость к высоким концент. щелоч. кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value "Valor declare" "Valor declarado" "Angegebenen Wert" з явленый пок з тель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Resistentes Resistentes устойчивый														
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistencia aux prod. químicos d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreagenzien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas Устойчивость к бытовым химическим продуктам и м. и. средствам для б. бассейнов	EN ISO 10545-13	UB min.	UA														
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Resistencia aux taches des carreaux non émaillés naturels Resistencia a las manchas del porcelánico mate natural устойчивость к тур. лых. негл. зуров. нных плиток к пятн. м	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value "Valor declare" "Valor declarado" "Angegebenen Wert" з явленый пок з тель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Resistentes Resistentes устойчивый														
Brilliance Glitz Brillant Brillo блеск			Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindereinsto so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. Большой или р. вный мир. м. и. гр. нит. м.														
Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгор. нию цвет	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны предст. являть зн. чительные изменения цвет	Materiale inalterato dopo il test No alteration after testing Keine Verändern nach dem Test Aucune alteration relevée Ninguna alteracion encontrada м. тери. л. без изменений после тест														
Coefficiente di attrito (Scivosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento коэффициент истир. ния	DIN 51130		RS														
	DIN 51097		A														
	B.C.R.A. D.M.236/ 89	Dove richiesto If needed Nach Anordnung Si demande Si requerido De sneuadet	> 0,40 ASCIUTTO > 0,40 BAGNATO														
	ASTM C1028-2007		> 0,70 DRY ≥ 0,60 WET														
	ANSI A 137.1-2012		> 0,42 WET														

- \* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
- \* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
- \* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
- \* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.
- \* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
- \* Рекомендуется связ. ться с Проектным Отделом для ук. з. ний по р. вильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
Technical details available on: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
Techniken karten im auffindbar: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
Fiches techniques à consulter sur le site: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
Fichas técnicas consultables en el sitio: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
стр. вочн. я. информ. ция н. ите: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)

# GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CERAME ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Eb ≤ 0,5%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS MÉTODOLÓGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	REFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS STANDARDWERTE REFERENCIA NORMA СОСЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALOR PRODUCTO ИЛЮСТРАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ														
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm</li> <li>Longueur et largeur - Longitud y anchura - размер и ширина</li> <li>Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщину</li> <li>Rettilineità spigoli - Linearity - Stärke - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectitudinad de los cantos max - прямоточность углов</li> <li>Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit</li> <li>Orthogonalité - Ortogonalidad - ортогональность</li> <li>Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit</li> <li>Planität - Planität - плоскостность</li> <li>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto</li> <li>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot</li> <li>Oberflächenbeschaffenheit: Procentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen</li> <li>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</li> <li>Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote</li> <li>внешний вид: процент приемлемой плитки в lote</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>7cm ≤ N &lt; 15cm (mm)</td> <td>N ≥ 15cm (mm)</td> </tr> <tr> <td>±0.9</td> <td>±0.6</td> </tr> <tr> <td>±0.5</td> <td>±0.5</td> </tr> <tr> <td>±0.75</td> <td>±1.5</td> </tr> <tr> <td>±0.75</td> <td>±2.0</td> </tr> <tr> <td>±0.75</td> <td>±2.0</td> </tr> <tr> <td>95% min.</td> <td>95% min.</td> </tr> </table>	7cm ≤ N < 15cm (mm)	N ≥ 15cm (mm)	±0.9	±0.6	±0.5	±0.5	±0.75	±1.5	±0.75	±2.0	±0.75	±2.0	95% min.	95% min.
			7cm ≤ N < 15cm (mm)	N ≥ 15cm (mm)													
±0.9	±0.6																
±0.5	±0.5																
±0.75	±1.5																
±0.75	±2.0																
±0.75	±2.0																
95% min.	95% min.																
Rettificato	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий																
Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3	E <sub>g</sub> ≤ 0,5%	medio / average / mitteltwert / моуена / медиа / средний E <sub>g</sub> ≤ 0,1%														
Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий														
Sforzo di rottura Breakage resistance Bruchlast Resistencia a la ruptura Resistencia a la ruptura ударные и скалки	EN ISO 10545-4	Sp. >= 7,5 mm: min 1300 N Sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий														
Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Resistencia a la abrasión profunda Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к бр. износу воздействию	EN ISO 10545-7	Classe di abrasione e numero di cicli Abrasion resistance rate and resistance to cycles Classe d'abrasion et numero des cycles Clase de abrasion y numero de ciclos Abrieblasse und Drehzahl кл. абр. истир. ния и количество циклов	vedi il miniale See single tile picture Siehe einzelnen abbildungen Voir sous de carreaux photo Véase la foto del producto См. Итобщ. жеание														
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Коэффициент термического р. расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value "Valor declare" "Valor declarado" "Angegebenen Wert" з явленый пок з тель	6,5 MK <sup>1</sup>														
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепад. д. м. темпер. тур	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результ. т. тест. в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistentes Resistentes устойчивый														
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistencia au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результ. т. тест. в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistentes Resistentes устойчивый														
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalis Устойчивость к низким концент. щелоч. кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value "Valor declare" "Valor declarado" "Angegebenen Wert" з явленый пок з тель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Resistentes Resistentes устойчивый														
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalis Устойчивость к высоким концент. щелоч. кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value "Valor declare" "Valor declarado" "Angegebenen Wert" з явленый пок з тель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Resistentes Resistentes устойчивый														
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistencia aux prod. químicos d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreagenzien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas Устойчивость к бытовым химическим продуктам и м. и. средствам для б. бассейнов	EN ISO 10545-13	UB min.	UA														
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Resistencia aux taches des carreaux non émaillés naturels Resistencia a las manchas del porcelánico mate natural устойчивость к тур. лых. негл. зуров. нных плиток к пятн. м	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value "Valor declare" "Valor declarado" "Angegebenen Wert" з явленый пок з тель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Resistentes Resistentes устойчивый														
Brilliance Glitz Brillant Brillo блеск			Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindereinsto so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. Большой или р. вный мир. м. и. гр. нит. м.														
Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгор. нию цвет	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны предст. являть зн. чительные изменения цвет	Materiale inalterato dopo il test No alteration after testing Keine Verändern nach dem Test Aucune alteration relevée Ninguna alteracion encontrada м. тери. л. без изменений после тест														
Coefficiente di attrito (Scivosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento коэффициент истир. ния	DIN 51130		RS														
	DIN 51097		A														
	B.C.R.A. D.M.236/ 89	Dove richiesto If needed Nach Anordnung Si demande Si requerido De sneuadet	> 0,40 ASCIUTTO > 0,40 BAGNATO														
	ASTM C1028-2007		> 0,70 DRY ≥ 0,60 WET														
	ANSI A 137.1-2012		> 0,42 WET														



















- \* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
- \* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
- \* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
- \* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.
- \* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
- \* Рекомендуется связ. ться с Проектным Отделом для ук. з. ний по р. вильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
Technical details available on: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
Techniken karten im auffindbar: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
Fiches techniques à consulter sur le site: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
Fichas técnicas consultables en el sitio: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
стр. вочн. я. информ. ция н. ите: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)



# IMBALLI

PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
								
 20x180 cm 8"x72"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 1,44	KG. 32,20	PZ / STK / PCS 18	M <sup>2</sup> 25,92	KG. 599,60
				SQ. FT. 15,49	LBS. 70,84		SQ. FT. 278,97	LBS. 1.319,12
 20x120 cm 8"x48"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,96	KG. 21,50	PZ / STK / PCS 40	M <sup>2</sup> 38,40	KG. 880,00
				SQ. FT. 10,33	LBS. 47,30		SQ. FT. 413,29	LBS. 1936,00
 22,5x90 cm 9"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,81	KG. 17,90	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 38,88	KG. 879,20
				SQ. FT. 8,71	LBS. 39,38		SQ. FT. 418,46	LBS. 1.934,24
 15x90 cm 6"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M <sup>2</sup> 0,81	KG. 17,50	PZ / STK / PCS 54	M <sup>2</sup> 43,74	KG. 965,00
				SQ. FT. 8,71	LBS. 38,50		SQ. FT. 470,77	LBS. 2.123,00
 22,5x90 cm 9"x36"	THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,81	KG. 17,90	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 38,88	KG. 879,20
				SQ. FT. 8,71	LBS. 39,38		SQ. FT. 418,46	LBS. 1.934,24
 15x90 cm 6"x36"	THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M <sup>2</sup> 0,81	KG. 17,50	PZ / STK / PCS 54	M <sup>2</sup> 43,74	KG. 965,00
				SQ. FT. 8,71	LBS. 38,50		SQ. FT. 470,77	LBS. 2.123,00
 59,5x59,5 cm 23 1/2" x 23 1/2" INTRECCIO C/F	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 1,41	KG. 32,45	PZ / STK / PCS 30	M <sup>2</sup> 42,48	KG. 993,50
				SQ. FT. 15,17	LBS. 71,39		SQ. FT. 457,21	LBS. 2.185,70
 BATTISCOPA 7,5x90 cm 3" x 36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,27	KG. 5,48			
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 2,90	LBS. 12,05			
 GRADONE CON TORO 90x15x4 cm 36" x 6" x 1 3/4"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,54	KG. 13,84			
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 5,81	LBS. 30,44			
 GRADONE CON TORO * 120x33x4 cm 48" x 13" x 1 3/4"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 1	M <sup>2</sup> 0,39	KG. 9,20			
				SQ. FT. 4,19	LBS. 20,24			
 SET BATTISCOPA PER SCALA DX	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6 SET	M <sup>2</sup> 0,28	KG. 12,60			
					SQ. FT. 3,01			
 SET BATTISCOPA PER SCALA SX	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6 SET	M <sup>2</sup> 0,28	KG. 12,60			
					SQ. FT. 3,01			


\* ASSEMBLATO / Coupled / Zusammengebaut / Assemblé / Asemblado / в cтопе

# Maxiwood

ORIGINAL DESIGN IN 2 SURFACES

# Maxiwood Living





**IMPRONTA**CERAMICHE



**I T A L G R A N I T I**

**ITALGRANITI GROUP SPA**

Via Radici in Piano 355 Casinalbo

41043 - Formigine - Modena - Italy

Tel 0039 059 888411

Fax 0039 059 848808

[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)

[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)

**MADE IN ITALY**



Ceramics of Italy