

MONTECARLO

Una meticolosa e attenta ricerca sulla superficie ha portato alla definizione di una lucentezza vivida del legno, unita ad un tocco materico e setoso.

A meticulous and careful research on the surface has led to the definition of a vivid luster of wood, combined with a mattery and silky touch.





MONTECARLO NERO



ROSSO



37
Cod. TL22MC01
22,5x90 (9'x36") Ret.



37
Cod. TL15MC01
15x90 (6'x36") Ret.

DECORO D



27
Cod. TL22MC01D
22,5x90 (9'x36") Ret.



27
Cod. TL15MC01D
15x90 (6'x36") Ret.

DECORO SUNSET



72
Cod. TL22MC00SN
22,5x90 (9'x36") Nat. Ret.

DECORO LOGO



27
Cod. TL22MC50
22,5x22,5 (9'x9") Ret.



27
Cod. TL15MC50
15x15 (6'x6") Ret.

BIANCO



37
Cod. TL22MC05
22,5x90 (9'x36") Ret.Lap.



37
Cod. TL15MC05
15x90 (6'x36") Ret.Lap.

DECORO D



27
Cod. TL22MC05D
22,5x90 (9'x36") Ret.Lap.



27
Cod. TL15MC05D
15x90 (6'x36") Ret.Lap.

DECORO SUNSET



72
Cod. TL22MC00SN
22,5x90 (9'x36") Nat. Ret.

NERO



37
Cod. TL22MC08
22,5x90 (9'x36") Ret.Lap.



37
Cod. TL15MC08
15x90 (6'x36") Ret.Lap.

DECORO D



27
Cod. TL22MC08D
22,5x90 (9'x36") Ret.Lap.



27
Cod. TL15MC08D
15x90 (6'x36") Ret.Lap.

DECORO SUNSET



72
Cod. TL22MC00SN
22,5x90 (9'x36") Nat. Ret.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

Questi materiali sono lavorati internamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.
These materials are hand made, impefection on the surface or slight differences in shade are peculioarity and guarantee of areal artistic production.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Gres fine porcellanato

Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL


COLOR BODY PORCELAIN RECTIFIED POLISHED WALL AND FLOOR

PACKING


formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
22,5x90 (9"x36")	6	1,22	27,6	32	39,04	898,2
15x90 (6"x36")	9	1,22	26,1	48	58,56	1267,8



22,5x90 (9"x36")



15x90 (6"x36")



SHADE SPECTRUM

Hight



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		NORME NORMS NORM NORMES	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE REQUIRED BY THE NORMS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES		VALORI VALUE WERT VALEUR
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions	UNI EN ISO 10545-2	Larghezza e lunghezza $\pm 0,6\%$ max Spessore $\pm 0,5\%$ max Rettilinearità spigoli $\pm 0,5\%$ max Ortogonalità $\pm 0,6\%$ max Planarità $\pm 0,5\%$ max		Conforme According - Gemäß - Conforme Solo per la 1 ^a scelta Only for the 1st choice Nur für die erste Wahl Seulement pour le 1 ^{er} choix
	Assorbimento % Acqua Water Absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$		0,1%
	Resistenza alla flessione Breaking Strength Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$		$\geq 37 \text{ N/mm}^2$
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare alterazioni sulla superficie No sample must show alterations to surface Die Muster dürfen keine Beschädigungen der Oberfläche aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations caractéristiques de la surface		Non gelivo Frost proof Frostschert Non gélifs
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-13	Prodotti di uso domestico Domestic cleaners	GB	GA
			Acidi e basi Acids and bases	GLB	GLA
	Resistenza alle macchie Stain resistance Flächen beständigkeit Résistance au tâches	UNI EN ISO 10545-14	1	5	5
	Dilatazione termica ($\Delta t + 20^\circ \text{C} \rightarrow 100^\circ \text{C}$) Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-8	$\leq 9 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$		$8,5 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechsel beständigkeit Resistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545-9	I campioni non devono presentare difetti visibili No samples must show visible defects Kein Exemplare soll sichtbare Schäden aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de défauts visibles		Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants
	Inalterabilità dei colori alla luce (raggi UV) Colour inalterability after exposure to UV rays Lichtechtheit der Färbung (UV-Beständigkeit) Inaltérabilité des couleurs à la lumière UV	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable colour change Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs		Nessuna alterazione No change in colour Keine Veränderung Aucune altération
	Coefficiente d'attrito medio (valore inteso per materiali non levigati) Average coefficient of friction Mittlerer Reibkoeffizient Coefficient de frottement moyen	ASTM C1028 B.C.R.A. DIN 51130	Dry	$\mu \geq 0,60$	0,70
			Wet	$\mu \geq 0,60$	0,70
			Dry	$\mu \geq 0,60$	0,71
			Wet	$\mu \geq 0,60$	0,65
					R9 R11
	Cessione Cd Pb Cession of Cadmium and Lead Auflösung von Cadmium und Blei Dissolution de Cadmium et Plomb	UNI EN ISO 10545-9	Cd	$< 0,07 \text{ mg/dm}^2$	$< 0,006 \text{ mg/cm}^2$
			Pb	$< 0,80 \text{ mg/dm}^2$	$< 0,037 \text{ mg/cm}^2$
	Attaccabile agli acidi e alcali, pulire solo con alcool e detergenti neutri Attacked with acid and alkali, only clean with alcohol and detergents Neutral		Articoli contenenti smalti a base oro		
	Variazione di stonazione Color/Stone variation guideline				
	VI LOW				
	VII MODERATE				
	VIII HIGH				
	IX SUBSTANTIAL				
					
					
Certificazione di sicurezza per la radioattività Certification of radioactive safety Certification de sécurité pour la radioactivité Sicherheitszertifikat für radioaktive strahlung					
					
Marchio di qualità ecologica europea European ecologic quality label Marque de qualité écologique Europäische ökologische qualitätsmarke					
					

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		NORME NORMS NORMEN NORMES	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE REQUIRED BY THE NORMS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES		VALORI GS VALUE GS WERT GS VALEUR GS
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions	UNI EN ISO 10545-2	Larghezza e lunghezza $\pm 0,6\%$ max Spessore $\pm 0,5\%$ max Rettilineità spigoli $\pm 0,5\%$ max Ortogonalità $\pm 0,6\%$ max Planarità $\pm 0,5\%$ max		Conforme According - Gemäß - Conforme Solo per la 1 ^a scelta Only for the 1 st choice Nur für die eerste Wahl Seulement pour le 1 ^{er} choix
	Assorbimento % Acqua Water Absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$		0,1%
	Resistenza alla flessione Breaking Strength Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	min. 35 N/mm ²		> 35 N/mm ²
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare alterazioni sulla superficie No sample must show alteration to surface Die Muster dürfen weder durch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface		Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-13	Prodotti di uso domestico Domestic cleaners	GB	GA
			Acidi e Basi Acids and Bases	GLB	GLA
	Resistenza alle macchie Stain resistance Flacken beständigkeit Résistance aux tâches	UNI EN ISO 10545-14	1	5	5
	Dilatazione termica (da +20° Ca +100° C) Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-8	$\leq 9 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$		$\leq 7 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechsel beständigkeit Resistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545-9	I campioni non devono presentare difetti visibili No samples must show visible defects Kein Exemplare soll sichtbare Schäden aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de défauts visibles		Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants
	Inalterabilità dei colori alla luce (raggi UV) Colour inalterability, after exposition to UV rays Lichtechtheit der färbung (UV-Beständigkeit) Inaltérabilité des couleurs à la lumière UV	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable colour change Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs		Nessuna alterazione No change in colour Keine Veränderung Aucune altération
	Coefficiente d'attrito medio (valore inteso per materiali non levigati) Average coefficient of friction Mittlerer reibungswert Coefficient de frottement moyen	ASTM C1028	Dry	$\geq 0,60$	0,70
		B.C.R.A.	Wet	$\geq 0,60$	0,70
	Cessione Cd Pb Cession of Cadmium and Lead Auflösung von Cadmium und Blei Dissolution de Cadmium et Plomb	UNI EN ISO 10545-9	Dry	$\geq 0,60$	0,71
			Wet	$\geq 0,60$	0,65
	Attaccabile agli acidi e alcali, pulire solo con alcool e detergenti neutri Attacked with acid and alkali, only clean with alcohol and detergents Neutral	UNI EN ISO 10545-9	R9 R11		
			Cd	0,07 mg/dm ²	<0,006 mg/dm ²
	Variazione di stonalizzazione Color/Shade variation guideline	UNI EN ISO 10545-9	Pb	0,80 mg/dm ²	<0,037 mg/dm ²
			Articoli contenenti smalti a base oro		
					
V1 LOW V2 MODERATE V3 HIGH V4 SUBSTANTIAL					
					
					
Certificazione di sicurezza per la radioattività Certification of radioactive safety Certification de sécurité pour la radioactivité Sicherheitszertifikat für radioaktive strahlung					
					
Marchio di qualità ecologica europea European ecologic quality label Marque de qualité écologique Europäische ökologische qualitätsmarke					
					
					

GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO

Caratteristiche merceologiche di processo

Piastrelle in Gres Fine Porcellanato, omogeneamente greificato atutto spessore e composto da impasto chiaro finissimo di materie prime pregiate con aggiunta di feldspati e caolini, realizzate per pressatura, rifinite con smalti altamente selezionati e rese meccanicamente resistenti tramite un processo di sintetizzazione ad elevatissime temperature. Oiastrulle ingelive, inassorbenti e resistenti agli attacchi chimici. Temperatura di cottura 1230° C.

Coformità alle norme

Il materiale è conforme ai requisiti previsti dalle norme internazionali UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex G. Il mantenimento di tali parametri deve essere garantito dal Sistema di gestione della Qualità attivato dall'azienda e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008.

Materiale completamente verificato appartenente al Gruppo Bla - E < 0,5 %. Requisiti previsti dalla norma UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex G.

Piastrelle ottenute con un processo produttivo caratterizzato da un ridotto impatto ambientale.

FINE GLAZED PORCELAIN STONEWARE

Product and manufacturing features

Ceramic tiles in Fine Porcelain Stoneware , uniformly vitrified along ints entire thickness and made of an extremaly fine and clear mix of precious raw materials with added feldspars and kaolin, obtained by pressing , finished using top quality glazed and made mechanically resistant thanks to a sintheri-zation process at high temperatures.

Ceramic tiles of slabs frost-proof, inabsorbent, and resistant to chemical atack. firing temperature 1230° C.

Compliance with standards

The material complies with the requirements provided for by International uni en 14411 - ISO 13006 Standards, Annex G. These parameters must be maintained and guaranteed by the Quality Management System established by the company and certified by the UNI EN ISO 9001 : 2008 standard.

Completely vitrified material belongin to Group Bla - E < 0,5 % Requirements provided for by international UNI EN 14411 - ISO 13006 Standards, Annex G.



Tonino Lamborghini

LUXURY SURFACES